

C1 en C2

	norm	C1	C2
invloed sigarettenpeuken	EN 1399	geen verkleuring	geen verkleuring
flexibiliteit	EN 435	geen scheuren	geen scheuren
hardheid	EN667 ISO 48	83° Shore A 83° IRH	83° Shore A 83° IRH
blijvende vervorming	EN 433	≤ 0,2mm	≤ 0,2mm
slijtvastheid	EN668 ISO 4649	<180mm_	<150mm_
brandklasse	D.M. del 26-06-84 DIN 4102	B1	B1
elektrische weerstand	IEC 93	$> 10^{10} \Omega \times m$	$> 10^{10} \Omega \times m$
elektrische isolatie	ASTM D 149	25 kV	25 kV
geluidsreductie	EN ISO 140-8:97	_L _w = 6dB	_L _w = 6dB
statische wrijvingscoëfficiënt	ASTM D 2047	droog 0,75 nat 0,74	droog 0,75 nat 0,74
chemische bestendigheid		weerstand zuren en basische oplossingen	weerstand zuren en basische oplossingen

design	afmeting	dikte	achterkant
C1 (uni met 10% instrooiing C2 (3 kleuren met 33% instrooiing)	140cm x 15m	2mm	volledige verlijming

	geschikt	ongeschikt
winkels	x	
kantoren	x	
klaslokalen	x	
gangen	x	
terminals	x	
trappen	x	
badkamers		x
industriële keukens		x
heftruckverkeer		x



Technische gegevens zijn ontleend aan laboratoriumtesten. De fabrikant behoudt zich het recht voor te allen tijde de producteigenschappen aan te passen. De genoemde waarden refereren aan een nieuw materiaal ten tijde van de productie. Zij kunnen na verloop van tijd veranderen. Installatie dient strikt conform de aanbevolen regels en instructies te worden uitgevoerd. Lichte kleurvariaties kunnen optreden in productieseries. Technische gegevens, dikte en kleur zijn zo accuraat mogelijk binnen de normaliter geaccepteerde marges. De monsters zijn bedoeld om algemene informatie te geven over het product.