

DOTFLOOR en UNIFLOOR

	norm	dotfloor unifloor
hardheid	ISO 7619 (shore A3)	90±5
blijvende vervorming	EN 433 (mm)	≤0,35
slijtvastheid (0,5 kg)	UNI 9185 (mm)	≤165
dimensionale stabiliteit (6h/80°C)	EN 434 (% max)	≤1
elektrische weerstand	EN 1081 (Ohm)	≥10 ⁹
bestendigheid tegen chemicaliën	EN 423	geen noemenswaardige verandering
effect van brandende sigarettenpeuken	EN 1399	lichte vlek
elektrostatische lading wanneer erover gelopen wordt	EN 1815 (Kv)	≤2 antistatisch
antislip	DIN 51130 (klasse)	R9
thermische doorlaatbaarheid	DIN 52612 (Kmq/W)	≤0,04
brandbestendigheid	D.M. d.d. 26/06/84 CSE RF3 / 77 RF2 / 75 A DIN 4102	klasse 1 B1
akoestische isolatie	DIN 5210 ISO 140 – 8 (dB)	≥10

uitvoering	afmeting	dikte	achterkant
Dotfloor (hamerslag oppervlak en 10% instrooiing)	50x50 cm 100x100 cm	3,5mm	volledige verlijming
Unifloor (hamerslag oppervlak, uni)			

Technische gegevens zijn ontleend aan laboratoriumtesten. De fabrikant behoudt zich het recht voor te allen tijde de producteigenschappen aan te passen. De genoemde waarden refereren aan een nieuw materiaal ten tijde van de productie. Zij kunnen na verloop van tijd veranderen. Installatie dient strikt conform de aanbevolen regels en instructies te worden uitgevoerd. Lichte kleurvariaties kunnen optreden in productieseries. Technische gegevens, dikte en kleur zijn zo accuraat mogelijk binnen de normaliter geaccepteerde marges. De monsters zijn bedoeld om algemene informatie te geven over het product.