

SPORTSFLOOR WOOD 8mm en 6,7mm
SPORTSFLOOR COLOR 8mm en 6,7mm

Parameter	Specification	Tolerance	Test method
thickness mm	8 en 6,7	± 0,2	MSZ EN 428
linear change in dimensions % - length	± 0,2	max.	MSZ EN 434
linear change in dimensions % - cross	± 0,2	max.	MSZ EN 434
residual indentation mm	0,5	max.	MSZ EN 433
peel resistance N/50mm - length	50	min.	MSZ EN 431
peel resistance N/50mm - cross	50	min.	MSZ EN 431
colour-fastness to light	6	min.	ISO 105 B02 3
chemical resistance - 50% ethyl alcohol contact time 120 min	no change	appr.	MSZ EN 423
chemical resistance - 5% fatty alcohol sulphonate contact time 120 min	no change	appr.	MSZ EN 423
chemical resistance - 5% acetic acid contact time 120 min	no change	appr.	MSZ EN 423
chemical resistance - petrol contact time 120 min	no change	appr.	MSZ EN 423
wear layer thickness mm	1,45 (8mm vloer) 1,3mm (6,7mm vloer)	min.	MSZ EN 429
weight g/m2	4510	appr.	MSZ EN 430
flame propagation mm/min	100	max.	ISO 3795
wear resistance - (Schopper)	0,02	max.	GPHSZ 040
width cm	200	min. 5%	MSZ EN 426

uitvoering	afmeting	dikte	achterkant
wood houtmotief met verende heterogene onderlaag color uni-kleur met verende heterogene onderlaag	200cm x 20m	8mm en 6,7mm	volledige verlijming

Technische gegevens zijn ontleend aan laboratoriumtesten. De fabrikant behoudt zich het recht voor te allen tijde de producteigenschappen aan te passen. De genoemde waarden refereren aan een nieuw materiaal ten tijde van de productie. Zij kunnen na verloop van tijd veranderen. Installatie dient strikt conform de aanbevolen regels en instructies te worden uitgevoerd. Lichte kleurvariaties kunnen optreden in productieseries. Technische gegevens, dikte en kleur zijn zo accuraat mogelijk binnen de normaliter geaccepteerde marges. De monsters zijn bedoeld om algemene informatie te geven over het product.